



BROOKLYN





BON DE COMMANDE FAUTEUIL / CANAPÉ GAMME BROOKLYN



Tailles : Fauteuil 1 place - Love seat 1/2 place(s)
Canapé 2/3 places - Canapé 3/4 places
Canapé 4/5 places

Détail : Fauteuil / Canapé vendu avec 1 housse
Fauteuil / Canapé livré déhoussé - Pieds et housse à monter
Garantie 2 ans

Livraison : Livraison en magasin ou livraison directe particulier

Délai de livraison : 4 semaines

Données techniques :

- structure en bois : contre-plaqué, aggloméré, panneau de fibres
- wood structure : plywood, chipboard, high density fiberboard (HDF)
- coussin de dossier : remplissage 50% de fibres de polyester + 50% de duvet, tissu résistant au duvet
- backrest cushion : field with 50% polyester fiber balls + 50% down, down proof fabric
- coussin d'assise : garnis de mousse HR3537 (densité 32,0 - 34,5 kg/m³), mousse T3042 (densité 27,2 - 29,4 kg/m³), mousse HR3010 (densité 29,0 - 31,4 kg/m³), poche remplie de 50% de fibres de polyester + 50% de duvet
- sitter cushion : HR3537 foam (density 32,0 - 34,5 kg/m³), T3042 foam (density 27,2 - 29,4 kg/m³), HR3010 foam (density 29,0 - 31,4 kg/m³), chamber down field with 50% polyester fiber balls + 50% down



CONDITIONS DE LIVRAISON

Option N° 1 : Livraison en magasin

Frais de transport par livraison :	70.00 € HT
Livraison île :	supplément de 145.00 € HT soit au total 215.00 € HT
Livraison Montagne :	supplément de 80.00 € HT à partir de 1000 ml d'altitude soit au total 150.00 € HT

Option N° 2 : Livraison directe chez le particulier

Frais de transport par livraison :	165.00 € HT avec montage des pieds et mise en place de la housse Jusqu'au 3ème étage sans ascenseur Au-delà forfait de 45.00 € HT par étage supplémentaire
Livraison île :	supplément de 145.00 € HT soit au total 310.00 € HT
Livraison Montagne :	supplément de 80.00 € HT à partir de 1000 ml d'altitude soit au total 245.00 € HT
Frais de représentation :	100.00 € HT (en cas de rendez-vous non respecté)



TEST REPORT No. 239-17E	Page 1 from 2
--	------------------

Date of receipt: 2017 11 30
Date of performance of test: 2017 12 07

Customer

Identification and description of the sample:

Identification code of sample given by department	Description	Data declared by customer
2239-17	Turquoise colour woven fabric	Art.KT15144/B5413 (PROPRIANO/AQUA)

For testing presented a piece of woven fabric, approximately (50 x 150) cm.

Sampling:

The sample was selected by customer. There is no information about the sampling method.

Method used:

1. abrasion resistance

LST EN ISO 12947-2:2017



TEST REPORT No. 239-17E	Page 2 from 2
--	------------------

ABRASION RESISTANCE

Tested sample: identification codes 2239-17
Test method: LST EN ISO 12947-2:2017
Test conditions:
Apparatus: Abrasion and Pilling tester Nu-Martindale 406
Mass and nominal pressure used in the test: (595±7) g, 9 kPa
Number of test specimens: 3

Conditioning and testing of samples: standard atmosphere – temperature (20 ± 2) °C, relative humidity (65 ± 4) % (according to LST EN ISO 139:2006).

RESULTS

Specimen breakdown point in woven fabric is reached, when two threads are completely broken.

Test specimen No.	Test interval, in abrasion rubs, in which breakdown occurs	The lowest individual test interval, in abrasion rubs, in which breakdown occurs
1	> 16 000 ≤ 18 000	16 000
2	> 20 000 ≤ 25 000	20 000
3	> 18 000 ≤ 20 000	18 000

Sample - identification code 2239-17, fabric before tests (face side on top):

